

Vopsea plastică de calitate superioară, pentru utilizare interioară

Proprietăți

Vopsea plastică de calitate superioară, pentru utilizare interioară. ISOMAT-CLASSIC este caracterizată de o putere mare de acoperire, lucrabilitate foarte bună și rezistențe deosebite la spălări frecvente și la trecerea timpului. Prezintă aderență puternică la orice fel de suport, nou sau vechi, precum tencuială, beton, rigips etc. Nu conține amoniac. Realizează o suprafață finală cu un aspect mat ireproșabil.

Domenii de aplicare

ISOMAT-CLASSIC se aplică în spații interioare, pe suprafețe noi sau vechi, pe toate materialele de construcții obișnuite, precum beton, tencuială, rigips etc.

Caracteristici tehnice

Culori:	alb și 1950 selecționate (paletar ISOMAT COLOR SYSTEM)
Tip:	100% vopsea plastică
Vâscozitate (Poise):	14-16
Densitate:	1,43 kg/l
pH:	8-9 la +23°C
Putere de acoperire:	minimum 97%
Grad de alb:	minimum 87%
Rezistență la aderență:	1,90 N/mm ²
Rezistență la spălare:	>20.000 cicluri
Timp de uscare:	1 oră la atingere
Timp pentru reluarea vopsirii:	3-4 ore
Curățarea uneltelor:	
Uneltele vor fi curățate cu apă, imediat după utilizare.	

Mod de utilizare

1. Suportul

Suportul trebuie să fie uscat și lipsit de grăsimi, materiale friabile, praf etc.

- Fisurile sau rosturile se umplu cu masticul acrilic ISOMASTIC-A.
- Imperfecțiunile din beton se repară cu mortarul de ciment cu rășini DUROCRET.
- Eventualele reabilitări ale tencuielilor se fac cu mortarele gata preparate UNICRET și UNICRET-FAST.
- Pentru chituirea și șpăcluirea suprafețelor se utilizează chitul de șpaclu STUCCOCRET.

Urmează grunduirea cu grundul acrilic micronizat, pe bază de apă, PRIMER CLASSIC, diluat cu apă curată în proporție de până la 50%, care este indicat pentru stabilizarea suprafeței, dacă tencuiala este șubredă și se freacă. În cazul suprafețelor fără probleme nu este necesară grunduirea.

2. Aplicarea

Înainte de aplicare, se amestecă ușor materialul și se utilizează ca atare sau diluat cu 5-10% apă curată. ISOMAT-CLASSIC se aplică ușor, cu trafaletul, cu pensula sau cu pistolul de vopsit, în două straturi. Stratul al doilea se aplică numai după uscarea completă a primului.

Consum

Pe suprafețele pregătite adecvat, cu un litru de ISOMAT-CLASSIC se acoperă 12 m².

Ambalaj

Recipiente de 0,75 lit, 3 lit și 10 lit.

Depozitare

12 luni de la data fabricației, depozitat în ambalajul inițial, sigilat, la temperaturi de la +5°C până la +35°C, protejat de radiația solară directă și de îngheț.

Compuși organici volatili (COV)

În conformitate cu Directiva 2004/42/CE (Anexa II, tabel A), conținutul maxim admis de COV pentru subcategoria de produs a, tip Y, este de 30g/l (2010), pentru produsul gata de utilizat.

Produsul gata de utilizat ISOMAT-CLASSIC are un conținut maxim < 30 g/l COV.