

Tencuială acrilică, pastă, gata preparat

Suprafețe rugoase • Albă sau color • Hidrofugă

Proprietăți

MARMOCRYL Decor este o tencuială acrilică, păstoasă, gata preparată, albă sau color. Conține agregate cu granulație specială pentru realizarea unor suprafețe decorative rugoase.

- Este caracterizată prin aderență impecabilă și elasticitate ridicată.
- Conferă posibilitatea finisării unor suprafețe decorative rugoase cu texturi diferite, în funcție de stilul de frecare.
- Conferă hidrofobie totală, conform EN 1062-3.
- Conferă posibilitate optimă pentru respirația elementelor de construcție.
- Elimină necesitatea vopsirii fațadelor.
- Este rezistentă la alcalii, conform DIN 18556.
- Nu fisurează ca tencuielile comune.
- Simplifică și urgentează lucrările.
- Este adecvată pentru utilizări interioare și exterioare.

Certificată cu marcajul CE, conform standardului EN 15824.

Domenii de aplicare

MARMOCRYL Decor este utilizat la realizarea de tencuieli decorative rugoase cu grosime mică, hidrofuge, netede, albe și color.

Se aplică pe orice materiale de construcție, pe tencuială, beton, betopan, gips carton etc., în spații interioare sau exterioare. Înlocuiește ultima mână de tencuială.

Este ideală ca acoperire finală a construcțiilor, pe sistemul de izolare termică.

Caracteristici Tehnice

Formă:	pastă
Culori:	alb și 1950 selecționate (paletar ISOMAT COLOR SYSTEM)
Densitate:	1,87 kg/lit

Permeabilitate

la vaporii de apă: V2
(EN ISO 7783-2, V2: Medie $0,14 \leq S_d < 1,4\text{m}$)

Absorbție de apă: W3
(EN 1062-3, W3: Redusă $w < 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$)

Aderență: 0,4 MPa
(EN 1542)

Conductibilitate termică: $\lambda = 0,7 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$
(EN 1745)

Rezistență la foc: Euroclass C
(EN 13501-1)

Timp de uscare: 4-6 ore (23°C la 50% R.H.)

Curățarea uneltelor:

Uneltele trebuie curățate cu apă, imediat după utilizare.

Tipuri disponibile

MARMOCRYL Decor în funcție de granulometria agregatelor, este disponibil în 2 tipuri:

Tipul	Grosimea aplicației
MARMOCRYL Decor 2 mm	circa 2 mm
MARMOCRYL Decor 3 mm	circa 3 mm

Consum

Circa $1,6 \text{ kg/m}^2/\text{mm}$.

Mod de utilizare

1. Suportul

Suportul trebuie să fie uscat și lipsit de praf, uleiuri, materiale friabile etc. Urmează o grunduire a suprafeței cu grundul special FLEX-PRIMER. Suprafețe netede și neabsorbante se grunduiesc cu PL-BOND. După uscarea grundului, se aplică MARMOCRYL Decor.

2. Aplicarea

Înainte de a utiliza materialul trebuie bine amestecat. Amestecarea se face cu mișcări lente circulare, evitând formarea de bule în masa de materialului. Materialul se aplică cu spatulă netedă din oțel inoxidabil, sau cu o mașină de tencuit.

Cât timp stratul de MARMOCRYL Decor este proaspăt (după aproximativ 20 de minute), se freacă apăsând cu o drișcă din plastic, cu mișcări pe orizontală, verticală sau circulare, în funcție de aspectul final dorit al suprafeței. Timpul de lucru depinde de capacitatea de absorbție a suportului și temperatura ambiantă.

Ambalaj

Recipiente de 25 kg.

Timp de viață - Depozitare

12 luni de la data fabricației, depozitat în ambalaj original sigilat, la temperaturi între +5°C și +35°C. Protejați-l de expunerea directă la radiația solară și de îngheț.

Observații

- Agregatele naturale utilizate la tencuială pot provoca mici diferențe la culoare. Din acest motiv, pentru realizarea unei culori uniforme, se recomandă ca produsele să provină din același lot de producție sau să se facă un amestec de produse din loturi diferite. De asemenea, culoarea finală ar putea fi influențată de suport, de temperatura și de umiditatea mediului.
- Temperatura din timpul aplicării trebuie să fie între +5°C și +35°C.
- Suprafața proaspăt acoperită trebuie protejată de temperaturi înalte, de ploaie și îngheț.
- Consultați instrucțiunile de utilizare în siguranță și de profilaxie înscrise pe ambalaj.

Compuși organici volatili (COV)

În conformitate cu Directiva 2004/42/CE (Anexa II, tabel A), conținutul maxim admis de COV pentru subcategoria de produs c, tip SBA, este de 40g/l (2010), pentru produsul gata de utilizat. Produsul gata de utilizat MARMOCRYL Decor are un conținut maxim <40 g/l COV.



ISOMAT S.A.

17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag Athanasios, Greece

11

EN 15824

External render based on organic binder

Water vapour permeability: V2

Water absorption: W3

Adhesion: 0,4 MPa

Durability: NPD

Thermal conductivity: $\lambda = 0,7 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$

Reaction to fire: Euroclass C

