

**Chit de rosturi cu priză rapidă, hidrofug, cu aspect de porțelan****Proprietăți**

Chit de rosturi color, cu priză rapidă, pe bază de ciment, aditivat cu polimeri (rășini), pentru plăci. Este caracterizat de rezistențe mecanice ridicate, stabilitate cromatică excelentă și este puternic hidrofug. Conferă o suprafață finală netedă și strălucitoare. Dată fiind absorbanta sa foarte redusă, se curăță foarte ușor de pete / murdărie. Este indicat pentru rosturi cu lățimea de 1-8 milimetri.

Este clasificat ca chit de rosturi de tip CG2 WA, conform EN 13888.

**Domenii de aplicare**

Este utilizat pentru rostuirea plăcilor de faianță sau gresie de orice fel, în spații interioare sau exterioare. Ideal în situațiile în care se cere o utilizare rapidă a peretelui sau pardoselii, cum este cazul spațiilor profesionale etc.

**Caracteristici tehnice**

Bază:	mortar de ciment
Culori:	8
Necesar de apă:	1,00 l/sac de 4 kg
Greutate aparentă mortar uscat:	1,10 ± 0,1 kg/l
Greutate aparentă mortar umed:	1,80 ± 0,1 kg/l
Temperatură de aplicare:	de la +5°C la +35°C
Rezistență la frecare:	≤ 81 mm <sup>3</sup>
Rezistență la compresiune:	29,60 N/mm <sup>2</sup>
Rezistență la compresiune (cicluri îngheț-dezghet):	26,00 N/mm <sup>2</sup>
Rezistență la încovoiere:	7,80 N/mm <sup>2</sup>
Rezistență la încovoiere (cicluri îngheț-dezghet):	6,74 N/mm <sup>2</sup>
Contrație la priză:	≤ 2 mm/m
Absorbție de apă:	
• după 30 min:	≤ 0,26 g
• după 240 min:	≤ 0,54 g
Timp de viață în recipient:	circa 30 min la +20°C
Accesibilitate:	după 2 ore la +20°C

**Mod de utilizare****1. Suportul**

Suprafața acoperită cu plăci trebuie să fie curată. Rosturile se curăță cu atenție și se umezesc cu un burete umed.

**2. Aplicarea**

Adăugăm MULTIFILL RAPID 1-8 în apă amestecând continuu, până la obținerea unui amestec omogen. Se recomandă ca amestecul să se efectueze cu un malaxor cu turație redusă.

Aplicăm amestecul pe rosturi cu un șpaclu de cauciuc, pe direcție diagonală față de rosturi, având grijă să fie umplute pe toată adâncimea lor. Surplusul de material se îndepărtează după puțin timp cu un burete umed. În final curățăm suprafața plăcilor cu o cârpă uscată.

Chitul trebuie utilizat în timp de 10-15 minute de la terminarea amestecului.

În spațiile exterioare sau atunci când temperatura este ridicată, se recomandă umezirea rosturilor după câteva ore și după ce chitul s-a uscat.

**Consum**

Consumul de MULTIFILL RAPID 1-8 depinde de dimensiunile plăcilor și de grosimea rostului. Cu titlu informativ menționăm următoarele situații.

Dimensiuni plăci (în cm)	Grosime rost			
	2 mm	4 mm	6 mm	8 mm
2 x 2 x 0,3	750	1.500	---	---
10 x 10 x 0,6	300	600	900	1.210
15 x 15 x 0,7	240	470	710	950
20 x 20 x 0,7	180	360	540	720
30 x 30 x 0,8	140	280	410	550
40 x 40 x 0,8	100	210	320	420
50 x 50 x 0,8	90	170	260	340

(Valorile consumului sunt exprimate în g/m<sup>2</sup>)

# MULTIFILL RAPID 1-8



## Ambalaj - Culori

MULTIFILL RAPID 1-8 se comercializează în următoarele 8 culori, cu codurile:

Culoare	4 kg
01 White	•
03 Grey	•
05 Light Grey	•
06 Bahama Beige	•
10 Dark Grey	•
15 Manhattan Grey	•
17 Anemone	•
30 Cement Grey	•

Cereți caseta cu eșantioane MULTIFILL.

## Depozitare

24 luni de la data fabricației, în ambalajul inițial sigilat, în spații protejate de umezeală și de îngheț.

## Observații

- Produsul conține ciment, care are reacție alcalină cu apa și este clasificat ca iritant.
- Consultați instrucțiunile de utilizare în siguranță și măsurile profilactice înscrise pe ambalaj.