

PRIMER ACRYL-S

Grund acrilic pe bază de solvent



Proprietăți

Grund acrilic pe bază de solvent. Prezintă aderență puternică și putere de pătrundere ridicată. Pătrunde și se fixează în porii suportului, pe care îl impermeabilizează, dar în paralel îi permite respirația. De asemenea, stabilizează suprafețele friabile, precum tencuielile subrede, etc. Se usucă și se revopsește foarte repede și nu îngălbenește culorile finale.

Domenii de aplicare

Este recomandat pentru utilizare pe suprafețe poroase, noi sau vechi, în spații exterioare, care urmează a fi acoperite cu vopsele acrilice, impermeabilizante, plastice sau și cu tencuieli siliconice și acrilice.

Caracteristici tehnice

Culoare:	transparent
Densitate:	0,85 kg/lit
Timp de uscare:	1 oră la atingere
Timp pentru aplicarea stratului următor:	2 ore

Curățarea uneltelor:

Curătați uneltele, imediat după utilizare, cu SM-18 de la ISOMAT.

Mod de utilizare

1. Suportul

Suportul trebuie să fie uscat și lipsit de grăsimi, materiale friabile, praf etc.

Eventualele imperfecțiuni trebuie remediate.

2. Aplicarea

PRIMER ACRYL-S se aplică într-un strat, ca atare sau diluat cu până la 100% SM-18 de la ISOMAT sau cu white spirit, în funcție de absorbanță suportului. Suprafețele adiacente, precum ferestre și materiale afectate de solvenți, precum polistirenul, masticurile de rosturi etc, vor fi protejate pe timplu aplicării acestui produs.

Consum

Circa 10-15 m²/ lit per strat, în funcție de absorbanță suprafeței și de gradul de diluare a materialului.

Ambalaj

Recipiente de 1, 5 și 15 litri.

Depozitare

12 luni de la data fabricației, depozitat în ambalajul inițial, sigilat, la temperaturi de +5°C până la 35°C, protejat de radiația solară directă și de îngheț.

Observație

Temperatura pe timpul aplicării și uscării grundului trebuie să fie între +10°C și +35°C.

Compuși organici volatili (COV)

În conformitate cu Directiva 2004/42/CE (Anexa II, tabelul A), conținutul maxim admis de COV pentru subcategoria de produse tip D, este de 750g/l (2010) pentru produsele gata preparate. Produsul PRIMER ACRYL-S gata preparat are conținutul maxim de COV <750 g/l.