

Gled**Proprietăți**

STUCCOCRET este un mortar de ciment alb, cu granulație deosebit de fină, aditivat cu rășini polimerice. Prin adăugarea de apă se obține o masă păstoasă, cu lucrabilitate foarte bună, adecvată pentru șpacluire în spații interioare.

Este clasificat ca mortar de tip GP CS II, W0, conform standardului EN 13813.

Domenii de aplicare

STUCCOCRET se utilizează pentru nivelarea și pregătirea suprafețelor interioare ale cladirilor, suprafețe ce urmează să fie vopsite sau acoperite cu alte produse de finisaj.

STUCCOCRET este adecvat pentru suprafețe de tencuială, beton și gips carton și înlocuiește chiturile de ulei și alte materiale similare.

Caracteristici Tehnice

Forma:	mortar
Culoarea:	alb
Necesarul de apă:	8 l/sac de 20 kg
Greutatea aparentă mortar uscat:	1,00 ± 0,10 kg/l
Greutatea aparentă mortar proaspăt:	1,60 ± 0,10 kg/l
Greutatea aparentă mortar întărit:	1,20 ± 0,10 kg/lit
Rezistența la compresiune:	3,00 ± 0,50 N/mm ²
Rezistența la încovoiere:	1,30 ± 0,20 N/mm ²
Aderența la 28 de zile:	0,50 N/mm ²
Absorbția capilară a apei:	≤ 1,5 kg/m ² min ^{0,5}
Coefficientul de conductivitate termică ($\lambda_{10, dry}$):	≤ 0,35 W/(mK) pentru P=50%

Coefficientul de dispersie a vaporilor de apă (μ): 20

Timpul de viață în recipient: 6 h la +20°C

Mod de utilizare**1. Suportul**

Suprafața ce urmează să fie acoperită, se curată de praf, vopsele etc. Nu este nevoie de grunduire pentru aderența nici de pregătirea suprafeței cu ulei.

2. Aplicarea

Se amestecă conținutul unui sac de 20 kg de praf cu 8 kg de apă până se formează un amestec omogen cu lucrabilitatea adecvată.

Materialul se aplică în două straturi, cu șpaclul. Stratul al doilea urmează după ce primul „a tras” (adică după 2-3 ore).

Frecarea și vopsirea suprafeței finale se face după circa 12 ore.

Consumul

1,1 kg/mp/mm grosime strat.

Ambalaj

STUCCOCRET este disponibil în saci de 4 kg, 10 kg și 20 kg.

Timp de viață - Depozitare

- Sac de hârtie de 20 kg și 10 kg:
12 luni de la data fabricației
- Saci de plastic de 4 kg:
18 luni de la data fabricației

Timpii de viață de mai sus, sunt valabili pentru produse depozitate în ambalajul original, în spații ferite de igrasie și îngheț.

STUCCOCRET



ISOMAT S.A.

17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece

10

EN 998-1

General purpose plastering mortar (GP)

for internal use

DoP No.: STUCCOCRET/1225-03

Reaction to fire: Class A1

Adhesion: 0.5 N/mm² – **FP:** A

Water absorption: W0

Water vapor diffusion coeff.: μ 20

Thermal conductivity: ($\lambda_{10, dry}$) 0.35 W/mK

Durability (against freeze/thaw): evaluation based on provisions valid in the intended place of use of the mortar

