

-MAPEI- Mapefoam (fisa nr. 407-4-2002)

Cordon din spuma de polietilena, cu sectiune rotunda, pentru reglarea grosimii de turnare a etansantilor la rosturile elastice

CAMPUL DE APLICARE

Mapefoam se poate utiliza la interior sau exterior la rosturi verticale sau orizontale avand rolul de a impiedica etansantul de rosturi sa adere la baza rostului si de asemeni sa dimensioneze corect grosimea de aplicare a etansantului. Este ideal pentru dimensionarea corecta a grosimii de aplicarea a etansantilor de rosturi la pardoselile industriale din ceramica sau placi din roci naturale, care se etansaza cu etansanti elastomerici fluizi aplicati prin turnare gravimetrica. Poate fi folosit si pentru dimensionarea grosimii de aplicarea a etansantilor la rosturile dintre panourile de prefabricate.

Exemple tipice de aplicare

-Reglarea grosimii de aplicarea a etansantilor fluizi sau cu consistenta vartoasa care se folosesc la rosturi elastice orizontale sau verticale.

CARACTERISTICI TEHNICE

Mapefoam este un cordon din spuma de polietilena cu celule inchise. Nu are absorbtie de apa si este inalterabil in timp. **Mapefoam** are o buna elasticitate si este un suport optim pentru etansant. Suprafata cordonului **Mapefoam** este antiaderenta si permite dezlipirea naturala a etansantului.

AVIZ

Utilizati intotdeauna un cordon **Mapefoam** cu diametru superior latimii rostului. De exemplu pentru un rost cu latimea de 12-13 mm utilizati Mapefoam cu diametrul de 15 mm.

MODUL DE APLICARE

Inainte de a introduce cordonul de **Mapefoam** in rost verificati ca interiorul si marginile rostului sa fie bine

curatate. Pentru idepartarea prafului folositi un aspirator puternic.

Mapefoam se introduce in rost apasandu-l pana se obtine adancimea dorita ce se va umple cu etansant. Pentru un rezultat bun se foloseste **Mapefoam** cu diametrul superior latimii rostului.

Rostul se umple apoi cu un etansant adecvat din gama MAPEI.

N.B. Dimensionarea rostului (latime si adancime) se face in functie de miscarile prevazute, de modulul elastic al etansantului si destinatia de utilizare.

PRODUS DESTINAT UZULUI PROFESIONAL

AMBALAREA

Mapefoam este disponibil in role cu urmatoarele sectiuni:

- 6 mm, la rola de 2.500 m
- 10 mm, la rola de 550 m
- 15 mm, la rola de 550 m
- 20 mm, la rola de 350 m
- 25 mm, la rola de 200 m
- 30 mm, la rola de 160 m

ATENTIONARI

Indicatiile si prescriptiile de mai sus, desi corespund celei mai bune experiente a noastre se vor considera, in orice caz, cu caracter pur orientativ si vor trebui sa fie confirmate de aplicatii practice care inlatura orice indoiala; de aceea, inainte de a adopta produsul, cel care intentioneaza sa-l foloseasca trebuie sa stabileasca el insusi daca produsul este sau nu adecvat utilizarii avute in vedere, si oricum sa-si asume intreaga raspundere ce poate deriva din folosirea lui.

DATE TEHNICE DE IDENTIFICARE:	Mapefoam
Culoare:	gri
Densitate:	40 kg/m ³
Nocivitate dupa L 88/379 CEE:	nu
Rezistenta la tractiune longitudinala :	40 N/mm ²
Rezistenta la tractiune transversala :	31 N/mm ²
Alungire longitudinala:	15%
Elasticitate:	10%
Rezistenta la solventi:	buna
Rezistenta la deformare:	excelenta
Stabilitate dimensionala:	excelenta
Rezistenta la temperatura:	de la -40 °C la +80 °C
Absorbtia de apa:	nula

Pentru detalii suplimentare si referinte vezi: www.mapei.it